

چسب کاشی خمیری SP-Simpleset

چسب خمیری جهت نصب کاشی روی دیوار

شرح محصول:

چسب کاشی خمیری SP-Simpleset محصولی متشکل از پلیمرهای مصنوعی و تقویت کننده چسبندگی به همراه پر کننده های میکرونیزه معدنی، ترکیبات شیمیایی آبنده کننده بر پایه رزین های امولسیون آکریلیکی می باشد که علاوه بر چسبندگی بسیار بالا به سطوح، مقاومت های فشاری و کششی بالا در سیکل های ذوب و یخندان و نیز در محیط های غرقابی را تحمل می نماید. چسب کاشی خمیری SP-Simpleset پس از خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نمی گردد.

خواص و اثرات:

- چسبندگی عالی به سطوح عمودی و افقی
- مقاوم در برابر نم، محیط های مرطوب، آب و بخار آب
- مناسب برای محیط های داخلی و خارجی ساختمان
- انعطاف پذیری بسیار مناسب
- قابل استفاده بر روی دیوارهای سیمانی، بتنی، سنگ، موزائیک، کاشی، گچ و...
- نصب بدون تخریب و برداشتن زیرکار قدیمی

موارد کاربرد:

- چسباندن کاشی روی کاشی
- چسباندن کاشی روی سطوح گچی، چوبی، سنگی، سیمانی، سرامیک معمولی و پرسلانی و ...
- چسباندن کاشی روی دیوارهای پیش ساخته
- قابل استفاده در آشپزخانه، سرویس بهداشتی، راه پله، بیمارستان و ...
- قابل استفاده در مواردی که به سرعت اجرایی بالا نیاز دارند
- سازه های دارای کشش، انقباض و انبساط حجمی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	سفید
وزن مخصوص gr/cm^3	1.60 ± 0.1
PH	8 ± 1
دمای زمان اجرا	۱۰ الی ۳۵ C°
زمان بندکشی	۴۸ ساعت پس از اجرا
رسیدن به استحکام نهایی	پس از ۴۸ ساعت

مقدار مصرف:

میزان مصرف بهینه چسب کاشی خمیری SP-Simpleset بسته به سطح زیرکار و شیارهای پشت کاشی و سرامیک، ۲/۵ کیلوگرم به ازاء هر متر مربع می باشد.

روش مصرف:

- سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، گرد و غبار، روغن، پوشش و ذرات سست پاکسازی نمایید.
- سطوح دیوارهای گچی، نئوپان، بتن سبک و پانل های دیواری را حداقل ۴ ساعت پیش از کاشیکاری، توسط چسب بتن اشباع نمایید.
- نصب کاشی ها باید در کمتر از ۱۵ دقیقه انجام پذیرد. (در صورتی که دمای هوا بیشتر از ۲۵ درجه باشد، این زمان کاهش می یابد.)
- در صورتی که کاشی روی کاشی نصب می نماید، ابتدا توسط تیشه یا سنگ فرز یک لایه از لعاب روی کاشی قدیمی را بردارید.
- حداقل ۶۰٪ پشت کاشی را به چسب آغشته نمایید. ضخامت لایه آغشته به چسب ۳ تا ۴ میلیمتر باشد.
- لازم به ذکر است مقاطع بتنی و ملات کاری شده با عمر کمتر از ۱۴ روز برای کاشی کاری مناسب نمی باشند.
- از انجام کاشیکاری را در دمای زیر صفر درجه خودداری فرمایید.

استاندارد:

این محصول با استاندارد زیر مطابقت دارد:

• ISIRI2930

شرایط نگهداری:

یک سال در بسته بندی اولیه، به دور از تابش نور خورشید و یخ زدگی، رطوبت، در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

نوع بسته بندی:

سطل های ۱۲/۵ کیلوگرمی و ۲۵ کیلوگرمی

نکات ایمنی:

استفاده از عینک، دستکش و لباس کار در زمان اجرا توصیه می گردد. در صورت تماس با پوست، چشم و یا دهان، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده و در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود.

